

## Wood Pellets



ゴムの木を主原料とした安全で持続可能な敷料・水分調整剤です。



### ベトナム産オガとは

- ホコリがたちにくい。
- ペレット加工により、大腸菌などの有害な菌は死滅します。
- 敷料専用加工しているため、ソフト(やわらかい)で水分が吸水されやすい。
- 敷料が年間安定して確保できます。

製品名	フレコン容量	フレコン数量	コンテナ重量
木質ペレット	650kg	40フレコン	26,000kg

		
ペレット	オガクズ(加水のみ)	空気層
1	体積3.5倍	体積10倍

### 製造工程



機械乾燥



ペレット加工



集塵装置



工場内保管

### 分析値

水分	pH	大腸菌	電機伝導率	窒素全量 N	C/N
10%以下	5.0~6.0	陰性	0.84dS/m	0.43%	114
炭素全量 C	リン酸全量	カリウム全量	銅全量	クロム全量	ヒ素全量
49.07%	0.17kg/L	0.24%	1.6mg/kg	3.7mg/kg	0.1mg/kg
単位容積重	最大容水量	水溶性塩化物イオン	水溶性硫酸イオン	残留農薬	
0.64kg/L	199%	57mg/kg	454mg/kg	不検出	